






PREMIUM FAÇADE

Bijzonder dekkende acrylaatmuurverf voor buiten en binnenmuren semi-mat.

- Hoge duurzaamheid
- Zeer goede alkalibestendigheid
- Perfecte weerstand tegen verzeping
- Voldoende ademend (waterdampdoorlatend)
- Weinig doordringbaar voor regen



SCHROBVASTHEID	Klasse 1 volgens EN 13300
DEKKKRACHT	Klasse 1 volgens EN 13300
GLANSGRAAD	Semi-mat (5% bij 60°)
AFWERKING	Fijn, egaal
KLEUR	Wit en kleuren met PTS-kleurmengsysteem
RENDEMENT	7 à 10 m² per liter per laag
VERDUNNER	Water
BINDMIDDEL	Copolymeer acrylaat
PIGMENTEN	Titaandioxyde en andere minerale vulstoffen
DROOGTIJD	1-2 h (22 °C 55 % RH)
OVERSCHILDERBAAR	4-6h (22 °C 55 % RH)
SOORTELIJK GEWICHT	Ong. 1,6 g/cm
VASTE BESTANDDELEN	In volume 46%, in gewicht 64%
GRANULOMETRIE	<100 micrometer
VOC	Dit product bevat max 25g/l
REINIGEN	Water en zeep
VERPAKKING	10l – 4l

Toepassing

Als duurzame gladde afwerking op minerale ondergronden. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 5% water. 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen +8 à +30°C°. Rel. vochtigheid max 80%.

Spuiten :	Airless	Airmix
Nozzle opening :	0,013-0,018"	0,013-0,018"
Druk :	ong. 180 bar	ong. 125 bar
Luchtdruk :	-	ong. 2 bars
Verdunning :	3-5% water	3-5% water

De opgegeven instellingen voor het spuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de aanbrenger.

Rendement

7 tot 10 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkmethode.

Droogtijd bij 22°C en relatieve vochtigheid van 55%

Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 4-6 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. hebben invloed op de droogtijd.

VOORBEHANDELING

De ondergrond moet voldoende droog en draagkrachtig zijn; grondig reinigen. Indien mosgroei, eerst behandelen met een geschikt mosdodend product. Op poreuze ondergronden eerst een laag Procolor Fixateur / Premium Facade (25/75) aanbrengen. Op zeer gladde bakstenen, eerst een laag Noxyde, verdund met 25% water, of Pegalink aanbrengen. Oude afpoederende verven, na reiniging, vooraf met een laag Procolor Fixateur impregneren. Gaatjes opstoppen, spleten of barsten dichten met Pro No Crack. Waar nodig egaal plamuren. Fijn schuren en afstoffen. Vervolgens 1 - 2 lagen Premium Facade aanbrengen.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum. Bewaar in goed gesloten originele verpakking en op een droge, koele en vorstvrije ruimte.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheid : Raadpleeg het betreffende veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.