




FACADE SILICONE PLUS



Façade Silicone Plus is een matte gevelverf versterkt met silicoon additieven. Ideaal voor bepleisterde gevels.

- Extra matte afwerking
- Egale afwerking
- Voldoende ademend (waterdampdoorlatend)
- Parelend ekkect dankzij de silicoon additieven
- Ideaal voor bepleisterde gevels



SCHROBVASTHEID	Klasse 2 volgens EN 13300
DEKKKRACHT	Klasse 2 volgens EN 13300
GLANSGRAAD	Mat (2% en angle 60° et 1% en angle 85°)
AFWERKING	Fijn, egaal
KLEUR	Wit en kleuren met PTS-kleurmengsysteem
RENDEMENT	8 à 10 m² per liter per laag
VERDUNNER	Water
BINDMIDDEL	Copolymeer acrylaat
PIGMENTEN	Titaandioxyde en andere minerale vulstoffen
DROOGTIJD	1-2 h (22 °C 55 % RH) 6 h (22 °C 55 % RH)
OVERSCHILDERBAAR	
SOORTELIJK GEWICHT	Ong. 1,6 g/cm
VASTE BESTANDDELEN	In volume 45%, in gewicht 65%
GRANULOMETRIE	<100 micrometer
VOC	Dit product bevat max 40g/l
REINIGEN	Water en zeep
VERPAKKING	10l – 5l

Toepassing

Als duurzame gladde afwerking op minerale ondergronden. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen +8 à +30°C. Rel vochtigheid max 80%.

Spuiten :	Airless	Airmix
Nozzle opening :	0,017-0,019"	0,015-0,019"
Druk :	ong. 180-220 bar	ong. 150-180 bar
Luchtdruk :	-	ong. 2 bars
Verdunning :	0-10% water	0-10% water

De opgegeven instellingen voor het spuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de aanbrenger.

Rendement

8 tot 10 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkmethode.

Droogtijd bij 22°C en relatieve vochtigheid van 55%

Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 4-6 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. hebben invloed op de droogtijd.

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 2 lagen Procolor Facade Silicone Plus aanbrengen.

Bestaande intacte muurverflagen

- Onderlaag reinigen
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Facade Silicone Plus aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Facade Silicone Plus aanbrengen.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum. Bewaar in goed gesloten originele verpakking en op een droge, koele en vorstvrije ruimte.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheid : Raadpleeg het betreffende veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.