FICHE TECHNIQUE
29 03 2021

PROCOLOR®
PAINT PROFESSIONALS

Super Acryl Soft

Peinture acrylique veloutée de grande qualité, grand rendement, application aisée et pratiquement inodore.

- Grand pouvoir couvrant
- Lavable classe 1 selon EN 13300
- Finition veloutée
- Tendu parfaite
- Application aisée
- Certifié Ecolabel
- Insaponifiable
- N'éclabousse pas

RESISTANCE	Classe 1 selon EN 13300
POUVOIR COUVRANT	Classe 1 selon EN 13300
ASPECT	Mat velouté (4% en angle 60° et 4% en angle 85°)
FINITION	Fine, uniforme
COULEUR	Blanc et teintes avec système PTS
RENDEMENT	14 m² par litre et par couche
DILUANT	Eau
LIANT	Copolymère acrylique
PIGMENT	Dioxyde de titane et autre charge minérales
SEC HORS POUSSIERE	1-2 h (22 °C 55 % RH)
RECOUVRABLE	4 h (22 °C 55 % RH)
DENSITE	Env. 1,30 g/cm
EXTRAIT SEC	En volume 40%, en poids 45%
GRANULOMETRIE	<100 micromètre
COV	Ce produit contient au max 1g/l
NETTOYAGE	Eau ou savon
EMBALLAGE	10l – 5l – 2,5l – 1l

Utilisation
Sur supports neufs ou anciens telles que maçonnerie, enduit ciment ou plâtre, béton, briques, plaques de plâtres, papier peint intissé, fibre de verre et panneaux bois.

Application
Bien agiter avant l'emploi. La peinture est prête à l'emploi. Diluer éventuellement la première couche avec un maximum de 5% d'eau. Appliquer 1 à 2 couches avec un pinceau, un pistolet ou un rouleau adapté. Appliquer la peinture à une température ambiante entre +8 à +30C°. humidité relative au maximum 80%.

Pulvériser :	Airless	Airmix/Pneumatique
Ouverture de buse :	0,017-0,019''	0,015-0,019''
Pression :	env 140-180 bars	env 125-150 bars
Pression atmosphérique :	-	env 2 bars
Dilution :	0-5% d'eau	0-5% d'eau

En principe, les réglages indiqués pour la pulvérisation de ce produit s'appliquent, en fonction des conditions sur place, l'applicateur devra adapter les réglages.

Rendement
14 m^2 par litre et par couche. Le rendement est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

Séchage à 22°C et humidité relative 55%
Sec après environ 2 heures. Recouvrable après environ 4 heures.
Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

PREPARATION DU SUPPORT
La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées.

Support nouveaux et non traités
- Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec le Procolor Fixateur.
- Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec le Procolor Fixateur.
- Après séchage, couvrir avec deux couches de Procolor Super Acryl Soft.

Support plaque de plâtre non traitée :
- Appliquer une couche de Procolor Acryl Premium Primer.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Super Acryl Soft.

Couches de peinture murale existantes intactes
- Nettoyer la surface (p.e. avec Decotric Lessive Professionnelle)
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Super Acryl Soft.

Couches de peinture existantes non porteuses :
- Éliminer les parties qui se détachent.
- Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées.
- Effectuer toute réparation éventuelle.
- Prétraiter avec le Procolor Fixateur.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Super Acryl Soft.

Taches de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie
- Nettoyer la surface (p.e. avec Decotric Lessive Professionnelle)
- Traiter la surface / les taches avec le Procolor Rénovation.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Super Acryl Soft.

Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de production pour les bidons non ouverts. Conserver au frais mais à l'abri du gel en emballages d'origines fermés.

Consigne pourtant sur l'élimination : Déposer les conditionnements contenant des restes dans une déchetterie. Ne mettre au recyclage que les conditionnements préalablement vidés.

Sécurité : Consulter la fiche de sécurité. Tenir hors de portée des enfants

Multi Paint LSG
Rue de l'Abbaye 90, 404 Herstal
T : 0032(0)42313862
www.procolor.pro
Email : lg@multi-paint.be

L'efficacité de nos produits et systèmes repose sur les développements des matériaux et des matières premières, sur des études en laboratoire et sur les expériences pratiques de nos fabricants. Malgré tout, nous ne nous portons pas garants de l'utilisation de nos produits et nos systèmes, étant donné que le résultat final dépend notamment d'autres facteurs sur lesquels nous n'avons pas de prise. Cette édition annule et remplace les fiches techniques antérieures.