





MATIX

Matte muurverf, blijft mat na reinigen. Uitermate geschikt voor toepassing op wanden in openbare gebouwen en vuilgevoelige ruimtes zoals keukens en entreehallen.

- Uitzonderlijk hoge dekkraft
- Uitstekende schrobvastheid, >10.000 slagen
- Bestand tegen ontsmettingsmiddelen (wit en lichte kleur)
- Water- en vetafstotend, lage vuilopname
- Afparend
- Niet opglanzend: blijft mat na reiniging
- Extra wit
- Niet vergelend
- Matte egale afwerking
- Kan zowel als primer en afwerking aangebracht worden
- Onverzeepbaar



SCHROBVASTHEID	Klasse 1 volgens EN 13300
DEKKKRACHT	Klasse 1 volgens EN 13300
GLANSGRAAD	Mat (3% bij 60° et 1% bij 85°)
AFWERKING	Fijn, egaal
KLEUR	Wit en kleuren met PTS-kleurmengsysteem
RENDEMENT	12 à 14 m² per liter per laag
VERDUNNER	Water
BINDMIDDEL	100% acrylaat
PIGMENTEN	Dioxyde de titane et autre charge minérales
DROOGTIJD	1-2 h (22 °C 55 % RH) 4 h (22 °C 55 % RH)
OVERSCHILDERBAAR	Ong. 1,45 g/cm
SOORTELIJK GEWICHT	In volume 40%, in gewicht 60%
VASTE BESTANDDELEN	<100 micrometer
GRANULOMETRIE	Dit product bevat max 10g/l
VOC	Water en zeep
REINIGING	10l – 5l – 2,5l – 1l
VERPAKKING	

Utilisation

Als duurzame gladde afwerking op minerale ondergronden binnen. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc. Tevens geschikt voor het schilderen van glasweefsel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 3% water. 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen +8 à +30°C. Rel vochtigheid max 80%.

Spuiten :	Airless	Airmix
Nozzle opening :	0,017-0,019"	0,015-0,019"
Druk :	ong. 180-220 bar	ong. 125-150 bar
Luchtdruk :	-	ong. 1 1/2 bar
Verdunning :	0-3% water	0-3% water

De opgegeven instellingen voor het spuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de aanbrenger.

Rendement

12/14 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 22°C en relatieve vochtigheid van 55%

Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 4-6 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. hebben invloed op de droogtijd.

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 2 lagen Procolor Matix aanbrengen.

Onbehandelde gipsplaten

- 1 laag Procolor Acryl Premium Primer aan of 1 laag Procolor Matix verdund met 3% water aanbrengen.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Matix aanbrengen.

Bestaande intacte muurverflagen

- Onderlaag reinigen (vb. met Decotric Lessive Professionnelle)
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Matix aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Matix aanbrengen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Onderlaag reinigen (vb met Decotric Lessive Professionnelle)
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met Procolor Rénovation.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Matix aanbrengen.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum. Bewaar in goed gesloten originele verpakking en op een droge, koele en vorstvrije ruimte.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheid : Raadpleeg het betreffende veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden