




ACRYL SATIN

**Hoogdekkende zijdeglanzende acrylaat muurverf,
gemakkelijke verwerking, egale afwerking, mooie vloeiing**

- Bestand tegen detergents
- Zijdeglanzend muurverf
- Mooie egale afwerking
- Gemakkelijke verwerking
- Overzeepbaar
- Spat niet
- Certifié Ecolabel



SCHROBVASTHEID	Klasse1 volgens EN 13300
DEKKRACHT	Klasse 1 volgens EN 13300
GLANSGRAAD	Zijdeglanzend (13% bij 60° et 25% bij 85°)
AFWERKING	Fijn, egaal
KLEUR	Wit en kleuren met PTS-kleurmengsysteem
RENDEMENT	12 m² per liter per laag
VERDUNNER	Water
BINDMIDDEL	Copolymeer acrylaat
PIGMENTEN	Titaandioxyde en andere minerale vulstoffen
DROOGTIJD	1-2 h (22 °C 55 % RH)
OVERSCHILDERBAAR	4 h (22 °C 55 % RH)
SOORTELIJK GEWICHT	Ong. 1,3 g/cm
VASTE BESTANDDELEN	In volume 40%, in gewicht 50%
GRANULOMETRIE	<100 micrometer
VOC	Dit product bevat max 1g/l
REINGEN	Water en zeep
VERPAKKING	10l – 5l – 2,5l – 1l

Toepassing

Als duurzame gladde afwerking op minerale ondergronden binnen. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc. Tevens geschikt voor het schilderen van glasweefsel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 5% water. 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen +8 à +30°C. Rel vochtigheid max 80%.

Spuiten :	Airless	Airmix
Nozzle opening :	0,017-0,019"	0,017-0,019"
Druk :	ong 180-220 bar	ong 120-150 bar
Luchtdruk :	-	ong. 2 bars
Verdunning :	0-5% water	0-5% water

De opgegeven instellingen voor het spuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de aanbrenger.

Rendement

10/12 m² /l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 22°C en relatieve vochtigheid van 55%

Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 4 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. hebben invloed op de droogtijd.

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 2 lagen Procolor Acryl Satin aanbrengen.

Onbehandelde gipsplaten

- 1 laag Procolor Acryl Premium Primer aan.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Satin aanbrengen.

Bestaande intacte muurverflagen

- Onderlaag reinigen (vb. met Decotric Lessive Professionnelle)
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Satin aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Satin aanbrengen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Onderlaag reinigen (vb met Decotric Lessive Professionnelle)
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met Procolor Rénovation.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Satin aanbrengen.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum. Bewaar in goed gesloten originele verpakking en op een droge, koele en vorstvrije ruimte.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheid : Raadpleeg het betreffende veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden