



Peinture murale mate et isolante pour les surfaces avec des taches résistantes, comme de nicotine et d'humidité. À haut pouvoir couvrant et spécialement adaptée au travail de rénovation. Pour intérieur.

Mode d'emploi

Surface Celle-ci doit être sèche, propre, et exempte de graisses et de poussières. Colmater trous et fissures au préalable. Éliminer et/ ou réparer les parties non adhérents ou écaillées. Les surfaces appropriées sont: ciment et plâtrage, béton, brique, plaque de plâtre, aggloméré, papier peint, etc.

Prétraitement

- Couches de peinture en bon état: dégraisser à l'eau additionnée de détergent.
- Couches non résistantes à l'eau (détrempées) et surfaces poudreuses: nettoyer soigneusement à l'eau jusqu'à ce que la surface ne se déteigne plus.
- Surfaces sales (taches de suie et d'humidité, dépôts de nicotine): nettoyer à l'eau additionnée de détergent.
- Papier peint: contrôler d'abord l'adhérence (surtout dans les coins).

Application

Bien remuer avant l'emploi. Ne pas diluer! Appliquer avec une brosse ou un rouleau mouton. Comme couche d'isolation, appliquer toujours 2 couches.

Séchage à 23°C. et HR 65% :

Sec hors poussière après env. 2 heures, recouvrable après env. 12 heures.

Rendement

Env. 8 m² par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités

- Pour de plus amples informations : voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8° C.
- Nettoyer les outils au white spirit ou du nettoyant pinceaux.
- Bien fermer l'emballage, renverser puis ranger droit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine d'acrylate en dispersion

Pigments : Dioxyde de titane rutile et matières de charge fines

Solvant : Hydrocarbures Isoparaffine

Composants solides : 61% en poids

Poids Spécifique: Environ 1,40 g/ml

Viscosité : 8-9 Poise ICI Rotothinner @ +20°C

Mouture : 50 microns

Brillance : Mat

Teinte : Blanc

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Térébenthine ou détersif pour pinceau.

Avantages : Isole les supports tachés en profondeur. Alcali-résistant et lavable.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Généralités : Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C. Ne pas appliquer à l'extérieur lorsque le temps est à la pluie, en cas gel ou en cas d'exposition directe aux rayons du soleil. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant 6 semaines minimum. La peinture étant élaborée à base de matières premières naturelles, de légères différences de couleur peuvent exister. C'est pourquoi nous vous conseillons de mélanger préalablement les pots n'ayant pas les mêmes numéros de série. Afin d'éviter les raccords apparents, travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.