



Vernis satinée, diluable au white spirit, résistant aux rayures et à l'usure, en particulier pour parquets en bois dur, meubles en bois, plinthes et les portes etc. Renforcé en polyurethane pour protection durable à l'usage élevé. Accentue le grain de bois. Pour intérieur.

Prétraitement

- Sols en bois non traité : dégraisser, poncer dans le sens des nervures, dépoussiérer. Boucher les trous éventuels avec de la pâte à bois.
- Portes, meubles, plinthes, etc. en bois non traité : dégraisser, poncer dans le sens des nervures, dépoussiérer. Boucher les trous éventuels avec de la pâte à bois.
- Bois en bon état : dégraisser, poncer légèrement dans le sens des nervures, dépoussiérer. Enlever au préalable les éventuelles couches de cire avec de la benzine.
- Couches de vernis parquet en mauvais état : enlever par décapage chimique, grattage ou ponçage puis traiter comme les sols, les portes, les meubles, les plinthes, etc. en bois non traité.

Application

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer dans le sens des nervures avec une brosse plate ou un rouleau en mousse. Sur bois non traité, appliquer 3 couches. À meubles appliquer 2 couche(s), en entretien appliquer 1 ou 2 couche(s). Diluer éventuellement la 1ère couche sur du bois non traité avec max. 5-10% white spirit. Dépoussiérer et poncer légèrement entre les couches.

Séchage à 23°C. et HR 65% :

Sec hors poussière après env. 4 heures, recouvrable après env. 18 heures.

Rendement

Env. 16 m² par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités

- Pour de plus amples informations : voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8° C.
- Nettoyer les outils au white spirit ou du nettoyant pinceaux.
- Bien fermer l'emballage, renverser puis ranger droit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine alkyde-uréthane modifiée

Solvant : White spirit

Composants solides : 43% en volume

Poids spécifique : Environ 0,9 g/ml

Viscosité : 80 sec Din cup 4 @ +20°C

Epaisseur de couche conseillée : 25-30 microns par couche (sec)

Brillance : 35-50% selon Gardner 60°

Teinte : Incolore

Dilution : White spirit

Point d'éclair : Environ 39°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White spirit ou dissolvant pour pinceaux.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.