

**Omschrijving**

Zijdeglanzende, goed dekkende, duurzame aflak voor een decoratieve afwerking van hout, harde kunststoffen en metaal. Via het Procolor vermengingssysteem in praktisch elke kleur leverbaar. Voor binnen en buiten.

**Voorbehandeling**

- Onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren, ontstoffen en 1 of 2 lagen Procolor Premium Primer aanbrengen. Indien nodig plamuren, geplamuurde delen overgronden.
- Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en ontstoffen.
- Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als Onbehandeld hout.
- Metaal: eerst behandelen met een geschikte roestwerende primer, dan een laag Procolor Premium Primer aanbrengen.
- Harde kunststoffen: voorbehandelen met Procolor Premium Acryl Primer.

**Verwerking**

Goed roeren voor gebruik. Voor een perfect resultaat in dunne lagen aanbrengen met een kwast/borstel, lakroller of verfspuit. Binnen 1 of 2 lagen aanbrengen, buiten altijd 2 lagen. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen. Verdunning: gebruiksklaar.

**Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:**

Stofdroog na ca. 3 uur, overschilderbaar na ca. 20 uur.

**Verbruik**

Ca. 16 m<sup>2</sup> per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

**Algemeen**

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C., in de felle zon en bij kans op regen.
- Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.
- Respecteer het rendement (16m<sup>2</sup>/l) en de droogtijd tussen de lagen. Te dikke lagen vertragen de doordroging en kan leiden tot defecten in de droge film.
- Gereedschap reinigen met terpentijn/white spirit of kwasten-/borstelreiniger.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Alkydhars

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en extenders

**Oplosmiddel:** Alifatische en licht aromatische KWS

**Vaste bestanddelen:** 65-79% in gewicht, afhankelijk van de kleur

**S.G.:** 1,03 - 1,37 g/ml, afhankelijk van de kleur

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 45 Micron droog (70 Micron nat)

**Maalfijnheid:** 25 Micron

**Glansgraad:** 30-35% met glansmeter Gardner 60°

**Tint:** Wit en diverse kleuren

**Vlampunt:** 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White spirit of verfreiniger.

**Prestaties:** Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding. Hechting G.T.O.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Niet verwerken in de felle zon en bij kans op regen. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.