

**Omschrijving**

Kras- en slijtvaste vloerlak voor het duurzaam beschermen van parketvloeren, houten meubels, plinten, deuren etc. Versterkt met Polyurethaan en sneldrogend. Voor binnen.

Voorbehandeling

- Onbehandelde houten vloeren: ontvetten, schuren in de nerfrichting, ontstoffen. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout.
- Onbehandelde deuren, meubels, plinten etc.: ontvetten, schuren in de nerfrichting, ontstoffen. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout.
- Behandeld hout in goede staat: ontvetten, licht schuren in de nerfrichting, ontstoffen. Eventuele waslagen vooraf verwijderen met wasbenzine.
- Slechte laklagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als onbehandelde houten vloeren, deuren, meubels, plinten etc.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in de nerfrichting met een platte acrylkwast/borstel of schuimplastic lakroller. De 1e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 5% water. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken. Op onbehandeld hout 3 lagen, bij onderhoud 1 of 2 lagen aanbrengen.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca.1 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur.

Verbruik

Ca. 12 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- In de nerfrichting aanbrengen.
- Beloopbaar na ca. 12 uur, volledig belastbaar na 7 dagen.
- Gereedschap reinigen met water.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acryl urethaandispersie

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 35% in gewicht

S.G.: Ca. 1,05 g/ml

Viscositeit: 60 sec Din cup 4 @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 25-30 Micron per laag

Glansgraad: 35% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Krasvast en goed bestendig tegen chemicaliën.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen