

Procryl No-Cracking

OMSCHRIJVING

PROCRYL NO-CRACKING is een hoogwaardige, plasto elastische afdichtingskit op basis van een acrylaatdispersie. **PROCRYL NO-CRACKING** is gemakkelijk verwerkbaar en vlug overschilderbaar (na 30 min). De verf, waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet en blijft mat

TOEPASSING

PROCRYL NO-CRACKING is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen met geringe beweging: - voegen, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, trappen, plinten, wanden, plafonds, gipsplaten.
- afdichten van scheuren en barsten in muren. Door zijn formulatie, is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

PROCRYL NO-CRACKING hecht zowel op poreuze en niet-poreuze ondergronden (keramische tegels, metalen, bakstenen, beton, metselwerk, pleisterwerk, hout, hard PVC). Als hechtprimer kan een deel **PROCRYL NO-CRACKING** verdund worden met water.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5°C tot +40°C.

VOORBEREIDING

De oppervlakken dienen droog, zuiver, stof- en vetvrij te zijn. Indien nodig ontvetten met MEK, brandalcohol, ethanol.

REINIGING GEREEDSCHAP

Met water voor het opdrogen.

BEPERKINGEN

PROCRYL NO-CRACKING hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.

PROCRYL NO-CRACKING is niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn

Beschermen tegen vorst.

PROCRYL NO-CRACKING kan niet gebruikt worden als

Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.

Niet geschikt voor buitengebruik.

HOUDBAARHEID


Min.12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos – 48 dozen/pallet

VEILIGHEID

Het toepassen moet gebeuren in goed geventileerde lokalen. De dampen mogen niet ingeademd worden gedurende lange periodes of in hoge concentraties. Langdurig contact met de huid voorkomen. Indien contact met de ogen, overvloedig spoelen met water of dokter raadplegen. Direct contact met levensmiddelen vermijden zolang Procryl No-Cracking niet uitgehard is. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURING**TECHNISCHE GEGEVENS****Niet-uitgeharde kit**

Aard van de kit	Acrylaten
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	15 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm/24 uur
Densiteit (ISO 1183)	1,70 g/ml

Uitgeharde kit

Shore A hardheid (ISO 868)	19
Elastisch herstellvermogen (ISO 7389)	<50%
Maximale modulus (ISO 8340)	0,08 N/mm ²
% rek bij breuk (ISO 8339)	>350%
Temperatuursbestendigheid	-20°C - + 80°C