



ACRYL PLAFOND



Uitstekend dekkende diepmatte verf voor plafonds, retouche mogelijk, gemakkelijke verwerking.

- Uitstekende dekkracht
- Retouche mogelijk
- Diepmatte afwerking
- Gemakkelijk verwerking
- Egale afwerking
- Voorkomt baanvorming
- Spat niet



SCHROBVASTHEID	Klasse 2 volgens EN 13300
DEKKRACHT	Klasse 1 volgens EN 13300
GLANSGRAAD	Diep mat (2% bij 60° et 1% bij 85°)
AFWERKING	fijn, egaal
KLEUR	Wit en lichte kleuren met PTS-kleurmengsysteem
RENDEMENT	10 m² per liter per laag
VERDUNNER	Water
BINDMIDDEL	Copolymeer acrylaat
PIGMENTEN	Titaandioxyde en andere minerale vulstoffen
DROOGTIJD	1-2 h (22 °C 55 % RH)
OVERSCHILDERBAAR	4-6 h (22 °C 55 % RH)
SOORTELIJK GEWICHT	Ong. 1,4 g/cm
VASTE BESTANDDELEN	In volume 40%, in gewicht 55%
GRANULOMETRIE	<100 micrometer
COV	Dit product bevat max 10g/l
REINIGING	Water en zeep
VERPAKKING	10l – 5l – 2,5l

Toepassing

Als duurzame gladde afwerking op minerale ondergronden binnen. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc. Tevens geschikt voor het schilderen van glasweefsel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen +8 à +30°C. Rel vochtigheid max 80%.

Spuiten :	Airless	Airmix
Nozzle opening :	0,017-0,019"	0,015-0,019"
Druk :	ong. 160-200 bar	ong. 125-150 bar
Luchtdruk :	-	ong. 2 bars
Verdunning :	0-10% water	0-10% water

De opgegeven instellingen voor het spuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de aanbrenger.

Rendement

10 12 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 22°C en relatieve vochtigheid van 55%

Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 4 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. hebben invloed op de droogtijd.

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 2 lagen Procolor Acryl Plafond aanbrengen.

Onbehandelde gipsplaten

- 1 laag Procolor Acryl Premium Primer aan of 1 laag Procolor Acryl Plafond verdund met max 10% water aanbrengen.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Plafond aanbrengen.

Bestaande intacte muurverflagen

- Onderlaag reinigen (vb. met Decotric Lessive Professionnelle)
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Plafond aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Plafond aanbrengen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Onderlaag reinigen (vb met Decotric Lessive Professionnelle)
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met Procolor Rénovation.
- Na droging, 1 of 2 lagen Procolor Acryl Plafond aanbrengen.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum. Bewaar in goed gesloten originele verpakking en op een droge, koele en vorstvrije ruimte.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheid : Raadpleeg het betreffende veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden