





Premium Primer

Hoogdekkende matte primer, watergedragen, verbetert de hechting voor muren en plafonds. Solventvrij, bijna geurloos.

- Vult kleine oneffenheden van de ondergrond op
- Verhoogt de droogtijd van de eindlaag
- Verbetert de hechting van de lagen dispersieverf op slecht zuigende ondergronden
- Voorkomt glansverschillen
- Verbetert de dekking van de afwerklaag
- Op nieuwe en oude ondergronden, zoals metselwerk, cementbepleistering of pleister, beton, bakstenen, tussenschotten in gipskarton en houten panelen.



SCHROBVASTHEID	Klasse 2 volgens EN 13300
DEKKRACHT	Klasse 1 volgens EN 13300
GLANSGRAAD	Mat (2% bij 60° et 1% bij 85°)
AFWERKING	Fijn, egaal
KLEUR	Wit en lichte kleuren met PTS-kleurmengsysteem
RENDEMENT	10 à 12 m² per liter per laag
VERDUNNER	Water
BINDMIDDEL	Copolymeer acrylaat
PIGMENTEN	Titaandioxyde en andere minerale vulstoffen
DROOGTIJD	1-2 h (22 °C 55 % RH)
OVERSCHILDERBAAR	4 h (22 °C 55 % RH)
SOORTELIJK GEWICHT	Ong. 1,45 g/cm
VASTE BESTANDDELEN	In volume 40%, in gewicht 60%
GRANULOMETRIE	<100 micrometer
VOC	Dit product bevat max 30g/l
REINIGEN	Water en zeep
VERPAKKING	10l – 5l

Toepassing

Als voorbehandeling op bestaande muurverflagen en licht zuigende minerale ondergronden. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: verflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, houten platen.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 5% water. 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen +8 à +30°C. Rel vochtigheid max 80%.

Spuiten :	Airless	Airmix
Nozzle opening :	0,017-0,019"	0,015-0,019"
Druk :	ong. 180-220 bar	ong. 125-150 bar
Luchtdruk :	-	ong. 2 bars
Verdunning :	0-5% water	0-5% water

De opgegeven instellingen voor het spuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de aanbrenger.

Rendement

10 tot 12 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 22°C en relatieve vochtigheid van 55%

Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 4 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. hebben invloed op de droogtijd.

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Fixateur.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met Procolor Fixateur.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Onderlaag reinigen (vb met Decotric Lessive Professionnelle)
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met Procolor Rénovation.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum. Bewaar in goed gesloten originele verpakking en op een droge, koele en vorstvrije ruimte.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheid : Raadpleeg het betreffende veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden