




# FACADE SILICONE PLUS



**Façade Silicone Plus est une peinture mate enrichie au silicone pour utilisation extérieure. Idéal pour surface crépi.**

- Finition extra mat
- Finition uniforme
- Perméable à la vapeur
- Résistant aux intempéries et
- Résistant aux rayons UV
- Idéal pour surface crépi



|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| RESISTANCE        | Classe 2 selon EN 13300                        |
| POUVOIR COUVRANT  | Classe 2 selon EN 13300                        |
| ASPECT            | Mat terne (2% en angle 60° et 1% en angle 85°) |
| FINITION          | Fine, uniforme                                 |
| COULEUR           | Blanc et teintes avec système PTS              |
| RENDEMENT         | 8 à 10 m² par litre et par couche              |
| DILUANT           | Eau                                            |
| LIANT             | Copolymères acryliques                         |
| PIGMENT           | Dioxyde de titane et autre charge minérales    |
| SECHORS POUSSIÈRE | 1-2 h (22 °C 55 % RH)                          |
| RECOUVRABLE       | 6 h (22 °C 55 % RH)                            |
| DENSITÉ           | Env. 1,6 g/cm                                  |
| EXTRAIT SEC       | En volume 45%, en poids 65%                    |
| GRANULOMETRIE     | <100 micromètre                                |
| COV               | Ce produit contient au max 40g/l               |
| NETTOYAGE         | Eau ou savon                                   |
| EMBALLAGE         | 10l – 5l                                       |

### Utilisation

Sur supports neufs ou anciens telles que maçonnerie, enduit ciment ou plâtre, béton, briques, plaques de plâtres.

### Application

Bien agiter avant l'emploi. La peinture est prête à l'emploi. Diluer éventuellement la première couche avec un maximum de 10% d'eau. Appliquer 1 à 2 couches avec un pinceau, un pistolet ou un rouleau adapté. Appliquer la peinture à une température ambiante entre +8 à +30C°. humidité relative au maximum 80%.

|                          |                  |                    |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| Pulvériser :             | Airless          | Airmix/Pneumatique |
| Ouverture de buse :      | 0,017-0,019"     | 0,017-0,019"       |
| Pression :               | env 180-220 bars | env 150-180 bars   |
| Pression atmosphérique : | -                | env 2 bars         |
| Dilution :               | 0-10% d'eau      | 0-10% d'eau        |

En principe, les réglages indiqués pour la pulvérisation de ce produit s'appliquent, en fonction des conditions sur place, l'applicateur devra adapter les réglages.

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup> par litre et par couche. Le rendement est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

### Séchage à 22°C et humidité relative 55%

Sec après environ 2 heures. Recouvrable après environ 4-6 heures.

Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

### PREPARATION DU SUPPORT

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées.

#### Support nouveaux et non traités

- Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec le Procolor Fixateur.
- Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec le Procolor Fixateur.
- Après séchage, couvrir avec 2 couches de Procolor Facade Silicone Plus.

#### Couches de peinture murale existantes intactes

- Nettoyer la surface
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Facade Silicone Plus.

#### Couches de peinture existantes non porteuses :

- Éliminer les parties qui se détachent.
- Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées.
- Effectuer toute réparation éventuelle.
- Prétraiter avec le Procolor Fixateur.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Facade Silicone Plus.

**Durée de conservation :** 2 ans à partir de la date de production pour les bidons non ouverts. Conserver au frais mais à l'abri du gel en emballages d'origines fermés.

**Consigne pourtant sur l'élimination :** Déposer les conditionnements contenant des restes dans une déchetterie. Ne mettre au recyclage que les conditionnements préalablement vidés.

**Sécurité :** Consulter la fiche de sécurité. Tenir hors de portée des enfants