



Peinture murale métallique brillante facilement lavable. Convient comme couche de finition des murs intérieurs. Convient également parfaitement pour les revêtements en voile et fibre de verre et crépis. Respirant et faible odeur. Disponible dans presque toutes les couleurs, grâce au système de mélange de peinture Procolor. Pour intérieur.

Surface

Celle-ci doit être sèche, propre, et exempte de graisses et de poussières. Colmater trous et fissures au préalable. Éliminer et/ou réparer les parties non adhérentes ou écaillées. Les surfaces appropriées sont: le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placoplâtre, l'aggloméré, le papier peint, etc.

Prétraitement

- Couches de peinture en bon état : dégraisser à l'eau additionnée de détergent.
- Surfaces très absorbantes comme plâtre neuf : prétraiter avec un primer approprié.
- Couches non résistantes à l'eau (détrempées) et surfaces poudreuses : nettoyer soigneusement à l'eau jusqu'à ce que la surface ne se déteigne plus. Prétraiter ensuite avec un fixateur approprié.
- Surfaces sales (taches de suie et d'humidité, dépôts de nicotine) : nettoyer à l'eau additionnée de détergent. Prétraiter ensuite avec un isolant approprié.
- Papier peint : contrôler d'abord l'adhérence (surtout dans les coins).

Application

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en 1 ou 2 couche(s) avec une brosse ou un rouleau mouton. Ne pas diluer. Pour obtenir un effet égal, appliquer la dernière couche en suivant une direction unique (de haut en bas). Pour obtenir un effet inégal, appliquer la dernière couche en suivant plusieurs directions (horizontale, verticale et diagonale). La réflexion et la nuance de la couleur dépendant de la quantité de lumière, de l'angle d'incidence et de l'angle de perception.

Séchage à 23°C. et HR 65% :

Sec après environ 2 heures, recouvrable après env. 6 heures.

Rendement

Env. 9 m² par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités

- Pour de plus amples informations: voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8°C.
- Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant au moins 6 semaines.
- Peut légèrement se déteindre au premier nettoyage à cause des particules de métal.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Éliminer immédiatement taches claires et éclaboussures avec un tissu humide.
- Bien fermer l'emballage et conserver à l'abri du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine synthétique en dispersion

Pigments : Flocons aluminium et charges minérales

Solvant : Eau

Composants solides : 19% en poids

Poids spécifique : Environ 1 g/ml

Viscosité : Viscolab LC 3: 4,0 PaS @ 20°C

Mouture : 25 microns ISO-787-7 et DIN EN 13300 fine

Brillance : Brillant moyen ISO-2813 et DIN EN 13300 60°/43% 85°/54%

Teinte : Couleurs métalliques

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Avantages : Résistance au frottement selon DIN 53778 : 10.000 cycles.
Classe S Résistance au frottement suivant ISO-11998 et DIN EN 13300 : classe 2

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant au moins 6 semaines.
La peinture étant fabriquée à base de matières premières naturelles, de légères différences de couleur peuvent exister sur les pots de séries différentes. C'est pourquoi nous vous conseillons de mélanger préalablement les pots n'ayant pas les mêmes numéros de série.
Afin d'éviter les raccords apparents, travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.