



Primaire régulateur d'humidité avec un haut pouvoir garnissant. Pour bois, panneaux, métal prétraité et plâtre. Pénètre profondément dans le bois, facile à poncer. Pour intérieur et extérieur.

Prétraitement

- Bois non traité : dégraisser, poncer légèrement, dépeussier.
- Couches de peinture en mauvais état : éliminer avec décapant, par grattage ou brûlage et traiter comme Bois non-traité.
- Métal : traiter d'abord avec du primaire approprié, puis appliquer une couche de Premium Primer Procolor.
- Plastiques durs : traiter avec du Premium Acryl Primer Procolor.
- Plâtre : dégraisser et dépeussier.

Application

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer 2 couches avec une brosse, un rouleau ou un pistolet. Dépeussier et poncer légèrement entre les couches.

Dilution : prêt à l'emploi.

Séchage à 23°C. et HR 65% :

Sec hors poussière après env. 2 heures, recouvrable après env. 18 heures.

Rendement

Env. 16 m² par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités

- Pour de plus amples informations : voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8°C, en plein soleil ou par risque de pluie.
- Nettoyer les outils au white spirit ou du nettoyant pinceaux.
- Bien fermer l'emballage, renverser puis ranger droit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résines glycérophthaliques modifiées

Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges minérales

Solvant : White Spirit

Composants solides : 62% en volume

Poids spécifique : Environ 1,4 g/ml

Viscosité : ICI Rotothinner 8-9 poise @ +20°C

Mouture : <35 microns

Epaisseur de couche conseillée : 35 microns (sec)

Brillance : Mat

Teinte : Blanc et gris

Dilution : Ne pas diluer

Point d'éclair : Environ 39°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White Spirit ou détergent pour brosse.

Avantages : Se conserve plusieurs mois sans problèmes et peut être appliqué sur bois contenant un maximum de 20 % d'humidité.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C, pas en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie. Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.