TECHNISCH MERKBLAD

Premium Procryl Mat

PROCOLOR®

Laque acrylique mate, supercouvrante, pour la finition resistant aux rayures du bois, du métal et des plastiques durs. À séchage rapide et inodore. Pour intérieur.

Prétraitement
- Bois non traité: dégraisser, poncer légèrement, dépoussiérer et appliquer une couche de Premium Acryl Primer Procolor. Enduire si nécessaire et appliquer une nouvelle couche de fond sur les surfaces enduites.
- Couches de peinture en bon état: dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Couches de peinture en mauvais état: enlever par décapage chimique, décapage thermique ou ponçage puis traiter comme du bois non traité.
- Métal: traiter d'abord avec du primaire approprié, puis appliquer une couche de Premium Acryl Primer Procolor.
- Plastiques durs: traiter une couche de Premium Acryl Primer Procolor.

Application
Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en 1 ou 2 couche(s) assez épaisse(s) avec une brosse acrylique, un rouleau ou un pistolet. Diluer éventuellement la première couche à l'eau (max. 3%) sur du bois non traité. Dépoussiérer et poncer légèrement entre les couches. A cause du séchage rapide ne pas peindre des surfaces trop importantes en une fois et toujours travailler selon le procédé mouillé sur mouillé.

Séchage à 23°C. et HR 65% :
Sec hors poussière après env. 1 heure, recouvrable après env. 6 heures.

Rendement
Env. 14 m^2 par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités
- Pour de plus amples informations: voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des temperatures inférieures à +8°C.
- La resistance aux rayures est atteinte, en fonction de la couleur, aprés 15-30 jours.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Bien fermer l'emballage et conserver à l'abri du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (couleur blanche)

Liant : Combinaison d'émulsion alkyde PU et d'acrylate en dispersion

Pigments : Dioxyde de titane rutile et matières de charge

Solvant : Eau

Composants solides : Environ 37% en volume

Poids spécifique : Environ 1,23 g/ml

Epaisseur de couche conseillée : 35 Microns par couche (sec)

Brillance : 5-10% selon Gardner 60°

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer de préférence entre+8°C et +30°C. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Attendre le durcissement complet de la peinture avant de fermer les portes et fenêtres (8 heures au moins).

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.