



Laque acrylique brillante avec effet métallique rutilant! Pour la finition du bois, du métal et des plastiques durs. À séchage rapide et inodore. Disponible dans presque toutes les couleurs, grâce au système de mélange de peinture Procolor. Pour intérieur.

Prétraitement

- Bois non traité : dégraisser, poncer légèrement, dépoussiérer et appliquer une couche de Premium Acryl Primer Procolor. Enduire si nécessaire et appliquer une nouvelle couche de fond sur les surfaces enduites.
- Couches de peinture en bon état : dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Couches de peinture en mauvais état : enlever par décapage chimique, décapage thermique ou ponçage puis traiter comme du bois non traité.
- Métal : traiter d'abord avec du primaire approprié, puis appliquer une couche de Premium Acryl Primer Procolor.
- Plastiques durs : traiter avec Premium Acryl Primer Procolor.

Application

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en 1 ou 2 couche(s) assez épaisse(s) avec une brosse acrylique, un rouleau ou un pistolet. Diluer éventuellement la première couche à l'eau (max. 3%) sur du bois non traité. Dépoussiérer et poncer légèrement entre les couches. A cause du séchage rapide ne pas peindre des surfaces trop importantes en une fois et toujours travailler selon le procédé mouillé sur mouillé. Pour obtenir un effet égal, appliquer la dernière couche en suivant une direction unique.

Séchage à 23°C. et HR 65% :

Sec hors poussière après env. 1 heure, recouvrable après env. 6 heures.

Rendement

Env. 14 m² par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités

- Pour de plus amples informations : voir la fiche technique.
- Peut légèrement se déteindre au premier nettoyage à cause des particules de métal.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8°C.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Bien fermer l'emballage et conserver à l'abri du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine acrylate en phase aqueuse

Pigments : Flocons alu

Solvant : Eau

Composants solides : 25% en volume

Poids spécifique : Environ 1,04 g/ml

Viscosité : Krebs Stormer 90 - 100 KU @ +20°C

Mouture : 20 microns

Epaisseur de couche conseillée : 35 microns (à sec)

Brillance : 80% selon Gardner 60°

Teinte : Couleurs métalliques diverses et obtention via système de mélange de couleur.

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Travailler, de préférence avec des températures comprises entre +8°C et +30°C. Ne fermer les portes et les fenêtres que lorsque la peinture est tout à fait sèche (après 8 heures minimum).

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.