TECHNISCH MERKBLAD

Premium Vernis Acryl PU Satin

PROCOLOR®

Vernis résistant aux rayures et à l'usure pour protéger durablement les parquets, les meubles,
les plinthes, les portes en bois, etc. Renforcé en polyuréthane et à séchage rapide. Pour intérieur.

Prétraitement
- Sols en bois non traité : dégraisser, poncer dans le sens des nervures, dépoussiérer. Boucher les trous éventuels avec de la pâte à bois.
- Portes, meubles, plinthes, etc. en bois non traité : dégraisser, poncer dans le sens des nervures, dépoussiérer. Boucher les trous éventuels avec de la pâte à bois.
- Bois en bon état : dégraisser, poncer légèrement dans le sens des nervures, dépoussiérer. Enlever au préalable les éventuelles couches de cire avec de la benzine.
- Couches de laque en mauvais état : enlever par décapage chimique, grattage ou ponçage puis traiter comme les sols, les portes, les meubles, les plinthes, etc. en bois non traité.

Application
Bien remuer avant l'emploi. Appliquer dans le sens des nervures avec une brosse acrylique plate ou un rouleau en mousse. Diluer éventuellement la 1ère couche sur du bois non traité avec max. 5% d'eau. Dépoussiérer et poncer légèrement entre les couches. Pour éviter des raccords visible, travailler toujours humide sur humide. Sur bois non traité, appliquer 3 couches. En entretien, appliquer 1 ou 2 couche(s).

Séchage à 23°C. et HR 65% :
Sec hors poussière après env. 1 heure, recouvrable après env. 4 heures.

Rendement
Env. 12 m^2 par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités
- Pour de plus amples informations : voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8°C.
- Appliquer dans le sens des nervures.
- Praticable après ca. 12 heures, entièrement utilisable après 7 jours.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Bien fermer l'emballage et conserver à l'abri du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Dispersion acrylique uréthane

Solvant : Eau

Composants solides : 35% en poids

Poids spécifique : Environ 1,05 g/ml

Viscosité : 60 sec Din cup 4 @ +20°C

Epaisseur de couche conseillée : 25 à 30 microns par couche

Brillance : 35% selon Gardner 60°

Teinte : Incolore

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Avantages : Résistant aux rayures et aux produits chimiques.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C. Après utilisation, bien refermer l'emballage et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.