



Omschrijving

Slijtvaste, zijdematte sneldrogende verf voor een decoratieve afwerking van betonvloeren, trappen, balkons, bloembakken etc. Niet bestand tegen warme autobanden. Via het Procolor vermengingssysteem in praktisch elke kleur leverbaar. Voor binnen en buiten.

Ondergrond

Moet droog, schoon, opgeruimd, en olie-, vet- en stofvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassingen eerst mos- en algaanslag verwijderen.

Voorbehandeling

- Nieuwe beton- en cementvloeren: minimaal 6 weken laten uitharden.
- Verflagen in goede staat: reinigen, opruwen door schuren en onstoffen.
- Slechte verflagen: loszittende delen verwijderen, reinigen, opruwen en stofvrij maken. Daarna voorbehandelen met Procolor Premium Beton Primer.
- Sterk zuigende poreuze en poederende ondergronden: grondig reinigen totdat de ondergrond niet meer afgeeft en voorbehandelen met Procolor Premium Beton Primer.
- Onbehandelde gladde betonvloeren: etsen met water en 10% zoutzuur, zeer goed naspoelen en laten drogen.
- In geval van twijfel over de hechting eerst een proefvlakje plaatsen.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast/borstel of kortharige verffroller. Binnen 2 lagen, buiten altijd 3 lagen aanbrengen. De 1e laag verdunnen met 5-10% water, de 2e en 3e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur. Belastbaar na ca. 7 dagen.

Verbruik

Ca. 13 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C, in de felle zon en bij kans op regen.
- Gereedschap reinigen met water.
- Gemorste olie, brandstof en zout direct verwijderen.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en/of kleurstof en lamellaire extenders

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 35% in volume

S.G.: Ca. 1,3 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 100 KU @ +20°C

Maalfijnheid: 40 Micron

Aanbevolen natte laagdikte: 100 Micron per laag

Glansgraad: mat

Tint: Wit en diverse kleuren

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Slijtvast en uitstekend buitenduurzaam.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken beneden de 8°C in de felle zon of bij kans op regen. Nieuwe beton- of cement-ondergronden eerst minimaal 6 weken laten uitharden. Vloeren belastbaar (met auto) na ca. 7 dagen.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.