

**Omschrijving**

Zijdeglanzende, uitstekend dekkende, krasvaste acryllak voor een decoratieve afwerking van hout, harde kunststoffen en metaal. Sneldrogend en reukarm. Via het Procolor vermengingssysteem in praktisch elke kleur leverbaar. Voor binnen.

**Voorbehandeling**

- Onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren, ontstoffen en een laag Procolor Premium Acryl Primer aanbrengen. Indien nodig plamuren, geplamuurde delen overgronden.
- Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en ontstoffen.
- Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als onbehandeld hout.
- Metaal: eerst behandelen met een geschikte roestwerende primer, dan een laag Procolor Premium Acryl Primer aanbrengen.
- Harde kunststoffen: voorbehandelen met Procolor Premium Acryl Primer.

**Verwerking**

Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast, lakroller of verfspuit. De eerste laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 3% water. Tussen de lagen mat schuren en ontstoffen. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

**Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

**Verbruik**

Ca. 14 m<sup>2</sup> per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

**Algemeen**

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- De krasvastheid is, afhankelijk van de kleur, na 15-30 dagen bereikt.
- Gereedschap reinigen met water.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

**TECHNISCHE GEGEVENS (kleur wit)**

**Bindmiddel:** Combinatie van PU-Alkydemulsie en Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** Ca. 35% in volume

**S.G.:** Ca. 1,2 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stomer 110 KU @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron per laag (droog)

**Maalfijnheid:** 10 Micron

**Glansgraad:** 35-50% met glansmeter Gardner 60°

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C, Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.