

**Omschrijving**

Matte, uitstekend dekkende, acryllak voor een krasvaste afwerking van hout, metaal en harde kunststoffen. Snel drogend en reukarm. Voor binnen.

Voorbehandeling

- Onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren, ontstoffen en een laag Procolor Premium Acryl Primer aanbrengen. Indien nodig plamuren, geplamuurde delen overgronden.
- Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en ontstoffen.
- Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als onbehandeld hout.
- Metaal: eerst behandelen met een geschikte roestwerende primer, dan een laag Procolor Premium Acryl Primer aanbrengen.
- Harde kunststoffen: eerst voorbehandelen met een laag Procolor Premium Acryl Primer.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast, lakroller of verfspuit. De eerste laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 3% water. Tussen de lagen mat schuren en ontstoffen. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verbruik

Ca. 14 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- De krasvastheid is, afhankelijk van de kleur, na 15-30 dagen bereikt.
- Gereedschap reinigen met water.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel: Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en matteringsmiddel

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 37% v/v

Soortelijk gewicht: ca. 1,23 g/ml

Aanbevolen

laagdikte: Droge laagdikte / laag ca 35 micrometer
Natte laagdikte / laag ca. 95 micrometer

Glansgraad: Mat, 5-10% @ 60°

Verdunning: Water.

Gevarenklasse: zie MSDS

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Dit SPS product is huidvettenbestendig. Bij huidvettenbestendigheid van verflagen dient rekening te worden gehouden met de aard van de vervuiling van het oppervlak en de blootstellingstijd. Regelmatig reinigen met een geschikt middel verlengt daarbij de levensduur van de verflaag.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.