

**Omschrijving**

Glanzende, goed afwasbare muurverf met fonkelend metallic effect. Voor een schitterende afwerking van binnenmuren. Ook uitstekend geschikt voor het schilderen van glasvlies, glasweefsel of sierpleister. Ademend en reukarm. Via het Procolor vermengingssysteem in praktisch elke kleur leverbaar. Voor binnen.

Ondergrond

Moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen en/of herstellen. Geschikte ondergronden zijn: cement en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behang enz.

Voorbehandeling

- Verlagen in goede staat: ontvetten met water en ontvettingsmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden zoals nieuw pleisterwerk: voorbehandelen met een geschikt voorstrijkmiddel.
- Niet watervast (veegvast) en poederende ondergronden: grondig afwassen met water totdat de ondergrond niet meer afgeeft. Daarna voorbehandelen met een geschikt fixermiddel.
- Verontreinigingen (roet- en vochtplekken, nicotine): reinigen met water en ontvettingsmiddel. Daarna voorbehandelen met geschikt isoleermiddel.
- Behang: vooraf hechting controleren (vooral in de hoeken).

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een kwast of vachtroller. Niet verdunnen. Voor een egaal effect de laatste laag in één richting uitrollen (van boven naar beneden). Voor een wild patroon rolt u de laatste laag uit in verschillende richtingen (horizontaal, verticaal en diagonaal). De hoeveelheid licht, de invalshoek en de waarnemingshoek beïnvloeden de reflectie, de kleurnuance en de kleurindruk.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verbruik

Ca. 9 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.
- Kan door de metallicdeeltjes, bij de eerste keer reinigen licht afgeven.
- Gereedschap reinigen met water.
- Spatten en lichte vlekken direct verwijderen met een natte doek.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Kunstharisdispersie

Pigmenten: Alu-flakes en minerale vulstoffen

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 19% in gewicht

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: Viscolab LC 3: 4,0 PaS @ 20°C

Maalfijneheid: 25 Micron ISO-787-7 en DIN EN 13300 fine

Glansgraad: Middelglans ISO-2813 en DIN EN 13300 60°/43% 85°/54%

Tint: Metaalkleuren

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Schrobvast volgens DIN 53778: 10.000 slagen, klasse S. Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: Klasse 2

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk, daarom emmers met verschillend charge-nummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.