



Glanzende acryllak met een fonkelend metallic effect! Voor een schitterende afwerking van hout, metaal en harde kunststoffen. Sneldrogend en reukarm. Via het Procolor vermengingssysteem in praktisch elke kleur leverbaar. Voor binnen.

Voorbehandeling

- Onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren, ontstoffen en een laag Procolor Premium Acryl Primer aanbrengen. Indien nodig plamuren, geplamuurde delen overgronden.
- Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en ontstoffen.
- Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als onbehandeld hout.
- Metaal: eerst behandelen met een geschikte roestwerende primer, dan een laag Procolor Premium Acryl Primer aanbrengen.
- Harde kunststoffen: voorbehandelen met Procolor Premium Acryl Primer.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast, lakroller of verfspuit. De eerste laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 3% water. Tussen de lagen mat schuren en ontstoffen. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken. Voor een egaal effect de laatste laag in 1 richting uitrollen.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verbruik

Ca. 14 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Kan door de metallicdeeltjes, bij de eerste keer reinigen licht afgeven.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Gereedschap reinigen met water.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Watergedragen acrylaathars

Pigmenten: Alu-flakes

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 25% in volume

S.G.: Ca. 1,04 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 90-100 KU @ +20°C

Maalfijheid: 20 Micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron (droog)

Glansgraad: 80% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Diverse metallic kleuren en kleurmengsysteem.

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Deuren en ramen pas sluiten als de verf droog is (na minimaal 8 uur).

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.