

**Omschrijving**

Duurzame, vochtregulerende, zijdeglanzende en transparante beits met UV filter. Biedt optimale bescherming aan alle houtwerk als ramen, deuren en gevelbetimmeringen. Dringt goed in het hout en hecht uitstekend. Ook geschikt voor geïmpregneerd hout. Goed bestand tegen weersinvloeden. Voor buiten.

Voorbehandeling

- Onbehandeld hout: ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti met thinner), scherpe kanten iets afronden, licht schuren in de nerfrichting en ontstoffen.
- Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren in de nerfrichting en ontstoffen.
- Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als onbehandeld hout.
- Oude acrylverflagen (waterverdunbaar): verwijderen en behandelen als onbehandeld hout.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. In 2 of 3 lagen aanbrengen in de nerfrichting met een platte kwast/borstel of verfspuit. Voor maximale indringing de 1e laag op onbehandeld hout verdunnen met max. 5% terpentine/white spirit, de 2e en 3e laag niet verdunnen. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van het soort hout en het aantal geschilderde lagen. Om kleurverschillen te voorkomen schildert niet te grote oppervlakken ineens. Werk altijd 'nat in nat'. Tussen de lagen licht schuren in de nerfrichting en ontstoffen. Op onbehandeld hout 3 lagen, bij onderhoud 2 lagen aanbrengen.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 18 uur.

Verbruik

Ca. 17 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C, in de felle zon en bij kans op regen.
- Gereedschap reinigen met terpentine/white spirit of kwasten-/borstelreiniger.
- Na gebruik blik goed sluiten, even omkeren en rechtop wegzetten.
- Kleurloze beits is minder bestand tegen UV licht en daardoor onderhoudsgevoeliger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Glycerophthalaatharsen en gepolimeerde olie

Pigmenten: Gelamineerde vulstoffen en transparante ijzeroxide

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 55% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 6-7 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog

Glansgraad: Glanzend. 70-85% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos en diverse houtkleuren

Verdunning: White spirit

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger

Prestaties: Vochtregulerend. De houtnerf blijft zichtbaar.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om vervorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.