



Omschrijving

Kras- en slijtvaste, zijdeglanzende, terpentine/white spirit verdunbare parketlak voor met name hardhouten parketvloeren, houten meubels, plinten, deuren etc. Met Polyurethaan versterkt voor duurzame bescherming tegen intensieve belasting. Accentueert de houtnerf. Voor binnen.

Voorbehandeling

- Onbehandelde houten vloeren: ontvetten, schuren in de nerfrichting, ontstoffen. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout.
- Onbehandelde deuren, meubels, plinten etc.: ontvetten, schuren in de nerfrichting, ontstoffen. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout.
- Behandeld hout in goede staat: ontvetten, licht schuren in de nerfrichting, ontstoffen. Eventuele waslagen vooraf verwijderen met wasbenzine.
- Slechte parketlagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als 'onbehandelde houten vloeren, deuren, meubels, plinten etc.'

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in de nerfrichting met een platte kwast/borstel of lakroller. Op onbehandelde houten vloeren 3 lagen aanbrengen, bij onderhoud 1 of 2 lagen. Voor meubels volstaan 2 lagen. De eerste laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 5-10% terpentine/white spirit. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 18 uur.

Verbruik

Ca. 16 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Gereedschap reinigen met terpentine/white spirit of kwasten-/ borstelreiniger.
- Verpakking goed sluiten, even omkeren en rechtop wegzetten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Urethaan gemodificeerde alkydhars

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 43% in volume

S.G.: Ca. 0,9 g/ml

Viscositeit: 80 sec Din cup 4 @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 25-30 Micron per laag (droog)

Glansgraad: 35-50% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos

Verdunning: White spirit

Vlampunt: Ca. 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om veltvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.