

Protex Quartz Grund

Omschrijving:

Hoogwaardige, kwartsbevatende grondlaag voor Procolor Protex Siloksan, op basis van acrylaat. Door het goede indringend vermogen zorgt dit vermindert dit product de zuiging van de ondergrond. Voor binnen en buiten.

Toepassing:

Als grondlaag voor de sierpleister afwerking.

Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld alle stabiele, gladde en vlakke oppervlakken zoals: cement- en pleisterwerk, beton, gipsplaat, oude verflagen etc.

Eigenschappen:

- Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag
- Goed dekkend, eenvoudige verwerkbaarheid
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Dringt goed in de ondergrond
- Heft kleurverschillen op
- Is ademend, alkali- en weerbestendig

Kleur:

Wit en in kleuren van het PTS kleurmengstelsel.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Afhankelijk van de ondergrond, Protex Quartz Grund verdunnen met maximaal 20% zuiver water. Bij buitentoepassing niet verdunnen. In 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of verfroller.

Verbruik:

300gr/m² per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C. en rel. Vochtigheid 65%:

Droog na ca. 2 uur.

Overpleisteren na ca 18 uur.

De sierpleisterlaag pas aanbrengen na volledige uitharding. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEEM

Algemeen:

De ondergrond dient glad, vlak, draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vertvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg- en mosangroei verwijderen.

Raadpleeg de Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten en de Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen, om te bepalen of de ondergrond voldoende glad en vlak is om af te werken met Procolor Protex Siloksan.

Nieuwe onbehandelde ondergronden

- Licht poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Protex Grund.
- Zuigende ondergronden voorbehandelen met Procolor Protex Grund.
- Afwerken met een Procolor Protex Siloksan.

FICHE TECHNIQUE

Nieuwe onbehandelde ondergronde

- Licht poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Procolor Protex Grund.
- Zuigende ondergronden voorbehandelen met Procolor Protex Grund.
- Afwerken met een Procolor Protex Siloksan.

Bestaande draagkrachtige ondergronden

- Ondergrond reinigen.
- (gestructureerde) ondergronden glad en vlak zetten met een dunpleister.
- Als de dunpleister is uitgehard voorbehandelen met Procolor Protex Grund.
- Na droging afwerken met een Procolor Protex Siloksan.

Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden

- Loszittende lagen grondig verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met Procolor Fixateur.
- (Gestructureerde) Ondergrond glad en vlak zetten.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Grondig reinigen.
- Oppervlak/verontreiniging behandelen met een Isoleermiddel.
- Voorbehandelen met Procolor Protex Grund.
- Afwerken met een Procolor Protex Siloksan.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Vbindmiddel:	acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde, krijt en kwartszand
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	77% m/m
Soortelijk gewicht:	ca. 1,7 g/ml
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele, en vorstvrije plaat.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Restanten afgegeven bij de inzameldienst voor chemisch afval.

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand van de techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethode zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 09/2014; hiermee verliezen alle eerdere merkbladen hun geldigheid.