



CERAMIC SATIN



Peinture murale satinée haute qualité, très couvrante, à base de résine synthétique en dispersion. Généralement, une seule couche suffit ce qui réduit la main-d'œuvre. Pour la finition durable des murs et des plafonds intérieurs.

- Très couvrant
- Résistant aux frottements, classe 1
- Finition durable
- Pratiquement sans tension
- Satiné
- Pratiquement inodore



RESISTANCE	Classe 1 selon EN 13300
POUVOIR COUVRANT	Classe 1 selon EN 13300
ASPECT	Satiné (25% en angle 60° et 35% en angle 85°)
COULEUR	Blanc et teintes avec système PTS
RENDEMENT	9 m² par litre et par couche
DILUANT	Eau
LIANT	Résine synthétique en dispersion
PIGMENT	Dioxyde de titane et autre charge minérales
SEC HORS POUSSIERE	2 h (23 °C 65 % RH)
RECOUVRABLE	6 h (23 °C 65 % RH)
DENSITE	Env. 1,2 g/ml
EXTRAIT SEC	En volume 45%, en poids 50%
GRANULOMETRIE	<100 micromètre
COV	Ce produit contient au max 30g/l
NETTOYAGE	Eau ou savon
EMBALLAGE	10l – 5l – 2,5l – 1l

Utilisation

Comme finition durable et parfaitement couvrante de murs intérieurs et de plafonds. Les surfaces appropriées sont : les couches de peintures existantes, le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placo-plâtre, l'aggloméré, etc. Idéal sur tissu de verre.

Application

Bien agiter avant l'emploi. Diluer éventuellement la première couche avec un maximum de 10% d'eau. Appliquer 1 à 2 couches avec un pinceau, un pistolet ou un rouleau adapté. Afin d'éviter les raccords apparents, travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé. Repasser sur toutes les couches dans le même sens. Ne plus retoucher pendant le séchage. Appliquer à une température ambiante entre +8 à +30°C. Humidité relative au maximum 80%.

Pulvériser : Airless Airmix/Pneumatique

Ouverture de buse : 0,017-0,019" 0,017-0,019"

Pression : env. 180bars env. 120bars

Pression atmosphérique : - env. 2 bars

Dilution : 0-10% d'eau 0-10% d'eau

En principe, les réglages indiqués pour la pulvérisation de ce produit s'appliquent, en fonction des conditions sur place, l'applicateur devra adapter les réglages.

Rendement

9 m² par litre et par couche. Le rendement est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

Séchage à 23°C et humidité relative 65%

Sec après environ 2 heures. Recouvrable après environ 6 heures.

Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées.

Support nouveaux et non traités

- Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec le Procolor Fixateur.
- Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec le Procolor Fixateur.
- Après séchage, couvrir avec 2 couches de Procolor Ceramic Satin.

Support plaque de plâtre non traitée :

- Appliquer une couche de Procolor Acryl Premium Primer.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Ceramic Satin.

Couches de peinture murale existantes intactes

- Nettoyer la surface (p.e. avec Decotric Lessive Professionnelle)
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Ceramic Satin.

Couches de peinture existantes non porteuses :

- Éliminer les parties qui se détachent.
- Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées.
- Effectuer toute réparation éventuelle.
- Prétraiter avec le Procolor Fixateur.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches de Procolor Ceramic Satin.

Taches de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie

- Nettoyer la surface (p.e. avec Decotric Lessive Professionnelle)
- Traiter la surface / les taches avec le Procolor Rénovation.
- Après séchage, couvrir avec une ou deux couches Procolor Ceramic Satin.

Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de production pour les bidons non ouverts. Conserver au frais mais à l'abri du gel en emballages d'origines fermés.

Consigne pourtant sur l'élimination : Déposer les conditionnements contenant des restes dans une déchetterie. Ne mettre au recyclage que les conditionnements préalablement vidés.

Sécurité : Consulter la fiche de sécurité. Tenir hors de portée des enfants